

Enduit de surfacage fermacell

Description du produit

L'enduit de surfacage fermacell, en poudre est amélioré avec de la résine synthétique. Il convient parfaitement au surfacage complet des parois et des plafonds intérieurs constitués des plaques fermacell fibres-gypse. Il permet de réaliser des surfaces lisses aptes à recevoir tout type de finition : papier peint, peinture, ...

Caractéristiques techniques

Consommation	Env. 1 kg/m ² pour une couche d'1 mm d'épaisseur
Proportion du mélange	1 kg d'enduit pour 0,6 litres d'eau
Poids en vrac	Env. 0,83 kg/l
Temps d'application	Env. 45 minutes à 20 °C
Valeur pH	7 – 8
Température d'utilisation	> 5 °C
Stockage	12 mois au sec et dans l'emballage d'origine

Propriétés

- Haute qualité de surface
 - ◇ Excellent pouvoir de remplissage et haute adhérence
 - ◇ Prise homogène et sans fissuration
 - ◇ Ne s'affaisse pas, ne farine pas
- Facile à façonner
 - ◇ Ponçage facile
 - ◇ Bon rendement
- Usage multiple : également approprié pour la mise en œuvre en tant qu'enduit de surfacage sur d'autres supports tels que le plâtre cartonné, le béton, le béton cellulaire, la maçonnerie, etc.



Application

- 1- Poser un primaire sur les surfaces fortement absorbantes.
- 2- Verser environ 1 kg d'enduit de surfacage fermacell dans environ 0,6 litres d'eau.
- 3- Laisser reposer 2 à 3 minutes.
- 4- Remuer de façon à obtenir un mélange sans grumeaux. L'enduit est alors applicable pendant 45 minutes à l'aide d'une spatule ou d'une truelle.

Informations produit destinées aux revendeurs

Réf. Article	79088	79089
EAN	40 0 7548 00591 3	40 0 7548 00592 0
Quantité unitaire	Sac de 5 kg	Sac de 25 kg
Quantité / palette	160 sacs	32 sacs

